

**Prüfbericht**

Auftraggeber

Creativ-Ambiente-Floor  
Bauchemie Bayern  
Waldstraße 18  
86825 Bad Wörishofen

Auftrags-Nr.:

A 1385 / 2014

**Prüfung der Druck- bzw. Biegezugfestigkeit nach DIN EN 13892-2**

Ausführende Firma : Hoxha Estriche München  
Bauvorhaben : EFH Icking  
Probeneingang : 11. April 2014  
Probenahme durch : n. n.  
Prüfungsdurchführung : Kiwa MPA Bautest GmbH, Herr Sturm  
Estrichzusammensetzung : 62,5 kg CEM I, C-A-Floor 350 ml HF

Probe Nr.	4.1	4.2	4.3	Mittel
Herstelltag	12.02.2014	12.02.2014	12.02.2014	
Prüftag	14.04.2014	14.04.2014	14.04.2014	
Prüfalter [Tage]	61	61	61	
Druckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	38,40	58,30	38,15	50,0
	53,25	55,55	56,50	
Biegezugfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	7,20	8,40	6,35	7,3
Rohdichte [kg/m <sup>3</sup> ]	2320	2330	2300	2320

**Bemerkung:** Bis zur Prüfung Lagerung im Polystyrolbehältnis.

Augsburg, 15. April 2014  
rs/mr

i. A.

Werner Großmann  
- Teamleiter -

i. A.

Dipl.- Ing. (FH) Andreas Jung  
- Sachbearbeiter -